

BLACHY STALOWE OCYNKOWANE ELEKTROLITYCZNIE

Gatunki:	DC01 – DC05	(EN 10152, EN 10131)
Powłoki:	ZE: 25/25 – 100/100	
Jakość powierzchni:	A – normalna B – ulepszona (wygładzana) C – pasywacja O – oliwienie	
Zabezpieczenie powierzchni:	P – fosforowanie S – z naniesioną warstwą organiczną (Antifingerprint)	
Grubość blachy:	0,4 – 2,0 mm	
TAŚMY:		
Zakres szerokości:	10,1 – 1550 mm	
Średnica wewnętrzna kręgów:	500, 508, 610 mm	
Średnica zewnętrzna kręgów:	do 2000 mm	
Tolerancja szerokości:	± 0,1 mm	
FORMATKI:		
Zakres szerokości:	50 – 1550 mm	
Zakres długości:	100 – 6000 mm	
Tolerancja długości:	± 0,2 mm	
Tolerancja szerokości:	± 0,1 mm	